

DESCRIPCIÓN

- Albura: Amarillo pálido.
- **Duramen:** Rojizo.
- Fibra: Recta.
- Grano: Medio a fino.
- Defectos característicos: Nudos pequeños a grandes, sanos y saltadizos medianamente frecuentes. Bolsas de resina pequeñas.

MECANIZACIÓN

Aserrado: Fácil, aunque existen riesgos de deformaciones por tensiones de crecimientos. Secado: Fácil y rápido. Ligero riesgo de deformaciones, sobre todo con madera entrelazada muy acusada.

Cepillado: Riesgo de repelo con piezas con la

fibra entrelazada.

Encolado: Sin problemas.

Clavado y atornillado: Fácil.

Acabado: Sin problemas.

APLICACIONES

- Muebles y ebanistería fina de interior y exterior.
- Carpintería de interior, puertas, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos.
- Carpintería de exterior: ventanas, puertas.
- Chapas decorativas y tablero contrachapado.

PINO SILVESTRE

CONÍFERAS

DENOMINACIÓN CIENTÍFICA: Pinus sylvestris L.

DENOMINACIÓN ESPAÑOLA: Pino silvestre, Pino Valsain; Pino rojo

PROCEDENCIA



PROPIEDADES FÍSICAS

- Densidad 500 Kg/m3. Madera ligera.
- Estabilidad dimensional:
- 1. Coeficiente de contracción volumétrica: 0,42. Medianamente nerviosa..
- 2. Relación entre contracciones (Tangencial/Radial): 1,7.

Dureza (Brinell): 14 – 15. Madera semidura.



PROPIEDADES MECÁNICAS

Resistencia a flexión: 83 - 85 N/m2.

Módulo de elasticidad: 8.630 – 8.800 N/mm2.

Resistencia a la compresión: 5,7-6,2 N/mm2.



Durabilidad: Hongos: De medio a poco durable. **Impregnabilidad:**

- Albura: De poco a medianamente impregnable.
- Duramen: No impregnable.

